


DATENBLATT

POLYMAX 2E016BL PU 1.4

KONSTRUKTION			DATEN		
TRAGSEITE	Material	PU	HÄRTE	Tragseite	87 SHORE A
	Oberfläche	GLATT MATT		Laufseite	SHORE A
	Farbe	BLAU	ANTISTATISCHE EIGENSCHAFTEN JA		
ZWISCHEN SCHICHT	Material	POLYURETHAN	TEMPERATUR BESTÄNDIGKEIT	Min.	-20 ° C
	Farbe	BLAU		Max.	80 ° C
LAUFSEITE	Material	PU IMPRÄGNIERT	TROMMELDURCHMESSER		
	Oberfläche	GEWEBE		<u>1: Normal Flex:</u>	
	Farbe			Min. Ø	6 [mm]
OBER GEWEBE	Kette	POLYESTER		<u>2: Back flex</u>	
	Schuss	POLYESTER/MONOFIL		Min. Ø	20 [mm]
ZWISCHEN GEWEBE	Kette		ARBEITSBELASTUNG (NOM.) 16 [N/mm]		
	Schuss		ZUG BEI 1% DEHNUNG (MIN.) 8 [N/mm]		
UNTER GEWEBE	Kette	POLYESTER	GEWICHT 1,60 [Kg/m ²]		
	Schuss	POLYESTER/MONOFIL	REIBUNGSKOEFFIZIENT (STAHL) 0,14 - 0,17		
DICKE DER TRAGSEITE		0,20 [mm]	GENEHMIGUNG/ ZULASSUNG USDA og FDA IN Übereinstimmung mit EU's 90/128/EU & EC1935/2004 (Zulagen und Aktualisierungen inkl.)		
DICKE DER LAUFSEITE		[mm]			
GESAMT DICKE		1,40 [mm]			

ZUSATZINFORMATION	
BESONDERHEITEN	GUTE SCHNEIDBESTÄNDIGKEIT
VERWENDUNG	ALLGEMEIN LEBENSMITTELINDUSTRIE AKKUMULIERUNGSGURT
VERBINDUNGSMETHODE	DOPPELFINGERVERBINDUNG ÜBERLAPPVERBINDUNG MECHANISCHE VERBINDUNG

