


DATABLAD

POLYMAX 2M020CLEAR FDA PE CT

KONSTRUKTION			DATA		
DÆKLAG	Materiale	PE	HÅRDHED	Dæklag	90 SHORE A
	Overflade	GLAT		Løbelag	SHORE A
	Farve	TRANSPARENT	ANTISTATISKE EGENSKABER		
MELLEMLAG	Materiale	PE	TEMPERATUR OMRÅDE		
	Farve	TRANSPARENT	Min.	-20 ° C	
LØBELAG	Materiale	PE	Max.	60 ° C	
	Overflade	BIG DIAMOND	TROMLEDIAMETER		
	Farve	TRANSPARENT			
OVERDUG	Kæde	POLYESTER	ARBEJDSBELASTNING		
	Skud	POLYESTER	16 [N/mm]		
MELLEMDUG	Kæde		TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE		
	Skud		15 +/- 0,5 [N/mm]		
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER	VÆGT		
	Skud	POLYESTER	2,10 [Kg/m2]		
DÆKLAGSTYKKELSE		0,50 [mm]	FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)		
LØBELAGSTYKKELSE		0,60 [mm]	0,35		
TOTAL TYKKELSE		2,60 [mm]	GODKENDT IHT.		
			USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt		

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	MODSTANDSDYGTIG OVER FOR OLIE OG FEDT
APPLIKATIONER	TOBAKSINDUSTRI
SAMLINGSMETODER	FINGERSAMLING OVERLAP SAMLING MEKANISK SAMLING
	