


DATABLAD POLYMAX 3M36BLÅ FDA

KONSTRUKTION			DATA		
DÆKLAG	Materiale	PVC	HÅRDHED	Dæklag	65 SHORE A
	Overflade	GLAT		Løbelag	85 SHORE A
	Farve	BLÅ	ANTISTATISKE EGENSKABER NEJ		
MELLEMLAG	Materiale	PVC	TEMPERATUR OMRÅDE Min. -10 ° C Max. 90 ° C		
	Farve	BLÅ			
LØBELAG	Materiale	PVC	TROMLEDIAMETER  <u>1: Normal Flex:</u> Min. Ø 100 [mm] <u>2: Back flex</u> Min. Ø 140 [mm]		
	Overflade	GLAT			
	Farve	BLÅ			
OVERDUG	Kæde	POLYESTER	ARBEJDSBELASTNING 36 [N/mm]		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL	TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE 15 +/- 1 [N/mm]		
MELLEMDUG	Kæde	POLYESTER	VÆGT 4,00 [Kg/m2]		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL	FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL) 0,30 +/- 0,5		
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER	GODKENDT IHT. USDA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt		
	Skud	POLYESTER/MONOFIL			
DÆKLAGSTYKKELSE		0,70 [mm]			
LØBELAGSTYKKELSE		0,80 [mm]			
TOTAL TYKKELSE		4,60 [mm]			

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	GRUNDBÅND TIL POLYFLEX (STIGENDE TRANSPORT) TVÆRSTABIL
APPLIKATIONER	FØDEVAREINDUSTRI FISKEINDUSTRI KØD- OG FJERKRÆINDUSTRI FRUGT OG GRØNTSAGER STORE BÅND MED DRIVRULLER BREDE BÅND (TVÆRSTABIL)
SAMLINGSMETODER	DOBBELT FINGERSAMLING OVERLAP SAMLING MEKANISK SAMLING

