


DATABLAD MAXHEAT EP400/3 4+2 T3

OPDATERET 01.10.11

KONSTRUKTION			DATA		
DÆKLAG	Materiale	GUMMI	HÅRDHED	Dæklag	55 SHORE A
	Overflade	GLAT		Løbelag	55 SHORE A
	Farve	SORT	ANTISTATISKE EGENSKABER		
MELLEMLAG	Materiale	EP	TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-30 ° C
	Farve	GYLDEN		Max.	180 ° C
LØBELAG	Materiale	GUMMI	TROMLEDIAMETER	1: NORMAL FLEX	
	Overflade	GLAT		Belastning	min. Ø
	Farve	SORT		60-100%	315 [mm]
OVERDUG	Kæde	EP		30-60%	250 [mm]
	Skud	EP		<30%	200 [mm]
MELLEMDUG	Kæde	EP		ARBEJDSBELASTNING 40 [N/MM] VÆGT 12,6 [KG/M2] FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL) 0,3 [mm] GODKENDT IHT. TIL ANTISTATISK	
	Skud	EP			
UNDERDUG	Kæde	EP			
	Skud	EP			
DÆK LAGSTYKKELSE		4 [mm]			
LØBELAGS TYKKELSE		2 [mm]			
TOTAL TYKKELSE		9 [mm]			

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	VARMEBESTANDIGT BÅND TIL 180° C - KORTVARIGT TIL 210° C
EP-KERNE SIKRER	LILLE FORLÆNGELSE VED STØRSTE ARBEJDSBELASTNING GOD MODSTANDSEVNE OVER FOR SLAGPÅVIRKNINGER UFØLSOMHED OVER FOR FUGT OG MIKROORGANISMER
APPLIKATIONER	TIL TRANSPORT AF VARME, SLIDENDE MATERIALER MED MAX MATERIALETEMPERATUR PÅ 180° HØJOVNSKLINKER, KOKS, MALM, SLAGGER, STØBESAND ECT. MATERIALER MED HØJERE BEGYNDELSESTEMPERATUR KAN UNDER VISSE FORHOLD TRANSPORTERES, NÅR DE VED PÅFYLDNINGEN OVERRISLES MED VAND.
SAMLINGSMETODER	OVERLAP MEKANISK SAMLING

