


DATABLAD **MAXOIL EP250/2 3+1**

OPDATERET 20.11.11

KONSTRUKTION			DATA				
DÆKLAG	Materiale	GUMMI	HÅRDHED	Dæklag	60 SHORE A		
	Overflade	GLAT		Løbelag	60 SHORE A		
	Farve	SORT	ANTISTATISKE EGENSKABER JA				
MELLEMLAG	Materiale	EP	TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-30 ° C		
	Farve	GYLDEN		Max.	80 ° C		
LØBELAG	Materiale	GUMMI	TROMLEDIAMETER	1: NORMAL FLEX			
	Overflade	GLAT		Belastning	min. Ø		
	Farve	SORT		30-100%	160 [mm]		
OVERDUG	Kæde	EP		<30%	160 [mm]		
	Skud	EP					
MELLEMDUG	Kæde		ARBEJDSBELASTNING 25 [N/MM]				
	Skud		VÆGT 7,5 [KG/M2]				
UNDERDUG	Kæde	EP	FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL) 0,3 [mm]				
	Skud	EP	GODKENDT IHT. TIL ANTISTATISK				
DÆK LAGSTYKKELSE		3 [mm]					
LØBELAGS TYKKELSE		1 [mm]					
TOTAL TYKKELSE		6 [mm]					

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	OR DÆKLAG, DER ER OLIE OG FEDTBESTANDIG OVER FOR LET OLIEHOLDIGE MATERIALER. ANTISTATISK, STOR RETNINGSSTABILITET OG VELEGNET TIL TRUGBÅND
EP-KERNE SIKRER	LILLE FORLÆNGELSE VED STØRSTE ARBEJDSBELASTNING GOD MODSTANDSEVNE OVER FOR SLAGPÅVIRKNINGER UFØLSOMHED OVER FOR FUGT OG MIKROORGANISMER
APPLIKATIONER	ALLE LET OLIEHOLDIGE MATERIALER. KORN, FODERSTOF, DAGRENOVATION SAMT ANDRE MATERIALER MED BEGRÆNSET OLIE- OG FEDTINDHOLD.
SAMLINGSMETODER	OVERLAP MEKANISK SAMLING

