


DATABLAD MAXOIL EP400/3 4+2

OPDATERET 20.11.11

KONSTRUKTION			DATA			
DÆKLAG	Materiale	GUMMI	HÅRDHED	Dæklag	60 SHORE A	
	Overflade	GLAT		Løbelag	60 SHORE A	
	Farve	SORT		ANTISTATISKE EGENSKABER		JA
MELLEMLAG	Materiale	EP	TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-30 ° C	
	Farve	GYLDEN		Max.	80 ° C	
LØBELAG	Materiale	GUMMI	TROMLEDIAMETER	1: NORMAL FLEX		
	Overflade	GLAT		Belastning	min. Ø	
	Farve	SORT		60-100%	315 [mm]	
OVERDUG	Kæde	EP		30-60%	250 [mm]	
	Skud	EP		<30%	200 [mm]	
MELLEMDUG	Kæde	EP				
	Skud	EP				
UNDERDUG	Kæde	EP		ARBEJDSBELASTNING	40 [N/MM]	
	Skud	EP	VÆGT	11,3 [KG/M2]		
DÆK LAGSTYKKELSE		4 [mm]	FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)			[mm]
LØBELAGS TYKKELSE		2 [mm]	GODKENDT IHT. TIL			ANTISTATISK
TOTAL TYKKELSE		9 [mm]				

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	OR DÆKLAG, DER ER OLIE OG FEDTBESTANDIG OVER FOR LET OLIEHOLDIGE MATERIALER. ANTISTATISK, STOR RETNINGSSTABILITET OG VELEGNET TIL TRUGBÅND
EP-KERNE SIKRER	LILLE FORLÆNGELSE VED STØRSTE ARBEJDSBELASTNING GOD MODSTANDSEVNE OVER FOR SLAGPÅVIRKNING UFØLSOMHED OVER FOR FUGT OG MIKROORGANISMER
APPLIKATIONER	ALLE LET OLIEHOLDIGE MATERIALER. KORN, FODERSTOF, DAGRENOVATION SAMT ANDRE MATERIALER MED BEGRÆNSET OLIE- OG FEDTINDHOLD.
SAMLINGSMETODER	OVERLAP MEKANISK SAMLING

