



DATABLAD MAXPLY EP250/2 3+1 Y

OPDATERET MAJ 2012

KONSTRUKTION			DATA			
DÆKLAG	Materiale	GUMMI	HÅRDHED	Dæklag	65 SHORE A	
	Overflade	GLAT		Løbelag	65 SHORE A	
	Farve	SORT		ANTISTATISKE EGENSKABER		JA
MELLEMLAG	Materiale	EP	TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-30 ° C	
	Farve	GYLDEN		Max.	80 ° C	
LØBELAG	Materiale	GUMMI	TROMLEDIAMETER	1: NORMAL FLEX		
	Overflade	GLAT		Belastning	min. Ø	
	Farve	SORT		30-100%	160 [mm]	
OVERDUG	Kæde	EP		<30%	160 [mm]	
	Skud	EP				
MELLEMDUG	Kæde			ARBEJDSBELASTNING		25 [N/mm]
	Skud			TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE		0 [N/mm]
UNDERDUG	Kæde	EP		VÆGT		7,5 [Kg/m2]
	Skud	EP		FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)		0,3 [mm]
DÆK LAGSTYKKELSE		3,00 [mm]		GODKENDT IHT. TIL	ANTISTATISK	
LØBELAGS TYKKELSE		1,00 [mm]				
TOTAL TYKKELSE		6,00 [mm]				

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	OPFYLDER DIN NORM 22102 Y OG TYPE Y DÆKLAG, MEGET SLIDFAST OG VELEGNET TIL TRANSPORT AF SKARPKANTEDE SLIDENDE MATERIALER. MIN. BRUDFORLÆNGELSE: 400% MIN. BRUDSTYRKE 20 N/mm ² MAX. SLIDTAB 150 mm ³
EP-KERNE SIKRER	LILLE FORLÆNGELSE VED STØRSTE ARBEJDSBELASTNING GOD MODSTANDSEVNE OVER FOR SLAGPÅVIRKNINGER UFØLSOMHED OVER FOR FUGT OG MIKROORGANISMER
APPLIKATIONER	BRED ANVENDELSE INDENFOR MODERAT/STÆRKT SLIDENDE MATERIALER CEMENT, GRANIT, GRUS, JORD, LER, KOBBERMALM, KRYSTALIS, MERGEL, MØRTEL, SLAGGER, JERNMALM, KALKSTEN, KARTOFLER, KNUST GLAS SÆKKE DÆKKER EN BETYDELIG DEL AF DE ALMINDELIGST FOREKOMMENDE TRANSPORTOPGAVER
SAMLINGSMETODER	OVERLAP MEKANISK SAMLING

