


DATA BLAD

MAXPLY EP400/3 4+2 Y

OPDATERET MAJ 2012

KONSTRUKTION			DATA			
DÆKLAG	Materiale	GUMMI	HÅRDHED	Dæklag	65 SHORE A	
	Overflade	GLAT		Løbelag	65 SHORE A	
	Farve	SORT		ANTISTATISKE EGENSKABER		JA
MELLEMLAG	Materiale	EP	TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-30 ° C	
	Farve	GYLDEN		Max.	80 ° C	
LØBELAG	Materiale	GUMMI	TROMLEDIAMETER	1: NORMAL FLEX		
	Overflade	GLAT		Belastning	min. Ø	
	Farve	SORT		60-100%	315 [mm]	
OVERDUG	Kæde	EP		30-60%	250 [mm]	
	Skud	EP		≥30%	200 [mm]	
MELLEMDUG	Kæde	EP		ARBEJDSBELASTNING		
	Skud	EP				
UNDERDUG	Kæde	EP	VÆGT			11,3 [Kg/m²]
	Skud	EP	FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL)			[mm]
DÆK LAGSTYKKELSE		4,00 [mm]	GODKENDT			ANTISTATISK
LØBELAGS TYKKELSE		2,00 [mm]	IHT. TIL			
TOTAL TYKKELSE		9,00 [mm]				

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	OPFYLDER DIN NORM 22102 Y - TYPE Y DÆKLAG, MEGET SLIDFAST OG VELEGNET TIL TRANSPORT AF SKARPKANTEDE SLIDENDE MATERIALER MIN. BRUDFORLÆNGELSE 400% MIN. BRUDSTYRKE 20 N/mm ² MAX. SLIDTAB 150 mm ³
EP-KERNE SIKRER	LILLE FORLÆNGELSE VED STØRSTE ARBEJDSBELASTNING GOD MODSTANDSEVNE OVER FOR SLAGPÅVIRKNINGER UFØLSOMHED OVER FOR FUGT OG MIKROORGANISMER
APPLIKATIONER	BRED ANVENDELSE INDENFOR MODERAT/STÆRKT SLIDENDE MATERIALER CEMENT, GRANIT, GRUS, JORD, LER KOBBERMALM, KRYSTALIS, MERGEL, MØRTEL, SLAGGER, JERNMALM, KALKSTEN, KARTOFLER, KNUST GLAS SÆKKE DÆKKER EN BETYDELIG DEL AF DE ALMINDELIGST FOREKOMMENDE TRANSPORTOPGAVER
SAMLINGSMETODER	OVERLAP MEKANISK SAMLING

