


DATA BLAD

POLYMAX HVID GUMMI FDA

OPDATERET 12.08.10

KONSTRUKTION			DATA		
DÆKLAG	Materiale	GUMMI	HÅRDHED	Dæklag	65 SHORE A
	Overflade	GLAT		Løbelag	- SHORE A
	Farve	HVID	ANTISTATISKE EGENSKABER JA		
MELLEMLAG	Materiale	GUMMI	TEMPERATUR OMRÅDE	Min.	-30 ° C
	Farve	HVID		Max.	110 ° C
LØBELAG	Materiale	GUMMI	TROMLEDIAMETER  <u>1: Normal flex</u> min Ø = 200 [mm] <u>2: Back flex</u> min Ø = - [mm]		
	Overflade	-			
	Farve	HVID			
OVERDUG	Kæde	POLYESTER/POLYAMID	ARBEJDSBELASTNING 25 [N/mm]		
	Skud	POLYESTER/POLYAMID	TRÆK VED 1% FORLÆNGELSE 15 +/- 0.5 [N/mm]		
MELLEMDUG	Kæde	-	VÆGT 5.8 [Kg/m ²]		
	Skud	-	FRIKTIONSKOEFFICIENT (STÅL) -		
UNDERDUG	Kæde	POLYESTER/POLYAMID	GODKENDT IHT. TIL USDA, BGA og FDA iht. EU's 90/128/EU & EC1935/2004 incl. alle opdaterede tillæg og regelsæt.		
	Skud	POLYESTER/POLYAMID			
DÆK LAGSTYKKELSE		2.00 [mm]			
LØBELAGS TYKKELSE		1.00 [mm]			
TOTAL TYKKELSE		5.00 [mm]			

YDERLIGERE INFORMATION	
SÆRLIGE EGENSKABER	ANTISTATISK I.H.T. ISO 284, NF EN 20284 OG DIN 20284 FLAMMEBESTANDIG OG SELVSLUKKENDE I.H.T. ISO 340, NF EN20340, OG DIN 22102 RÅDBESTANDIG I.H.T. ISO 252 OG DIN 22102
APPLIKATIONER	SUKKERINDUSTRI - LET KOPBÅND TRANSPORT I TRUG - OVER RULLER
SAMLINGSMETODER	VARM VULKANISERING KOLD VULKANISERING MEKANISK REMSAMLER VULKANSIERING KRÆVER SPECIEL LIM